

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales, diseñado para impermeabilizar muros, paredes y pisos contra fuertes presiones de agua positivas y negativas, humedades y afloración de salitre.

TIPO

Impermeabilizante cementoso.

USOS RECOMENDADOS

Como refuerzo, después de una o dos capas de CEMENTOP, en cisternas, albercas, tanques de agua, túneles, sótanos, cimentaciones, etc., con frecuentes presiones de agua y humedad.

COLORES

Gris y blanco.

ACABADO

Tipo Aplanado fino.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

COMPUESTOS VOLÁTILES ORGÁNICOS

0 gr/L SCAQMD 113

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

3 Días. ----- 120 -140 Kg. / cm.²

28 Días. ----- > 250 Kg. / cm.²

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Aplicación como capa de acabado.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie y elimine con cepillo de alambre el polvo, suciedad y falsas adherencias, La superficie a tratar deberá contar con un tratamiento previo de CEMENTOP. Humedezca la superficie antes de la aplicación del material.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Coloque CEMENTOP UH en un recipiente limpio, añadiendo agua en proporción de 8 litros por cada saco de 30 kilogramos (3.75 kilogramos de polvo por litro de agua) mezclando hasta obtener una mezcla semi-pastosa y sin grumos.

La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico; en el caso de elaboración manual deberá vigilarse la completa hidratación de producto evitando la aparición de grumos o aire atrapado. Agite cada 10 ó 15 minutos para reactivar la mezcla, nunca agregue más agua. Si se endurece la mezcla deséchela y prepare una nueva.

DILUCIÓN

8 L. de agua por saco de 30 Kg.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplice una capa de CEMENTOP UH con llana metálica o plástica a manera de aplanado fino cubriendo irregularidades, fisuras e imperfecciones. Si durante la aplicación se observa que el material se "tironea", vuelva a humedecer la superficie y continúe con la aplicación.

Aplanados de yeso al igual que pinturas deberán aplicarse 5 a 7 días después de terminado el sistema. Los aplanados de mortero podrán aplicarse de 12 a 24 horas después.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Llana metálica o madera.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Humedecer la superficie.

Hidratar el producto con la cantidad adecuada de agua.

Aplicar con la herramienta correcta.

Curar rociando con agua tantas veces sea necesario durante 36 horas.

TIEMPO DE SECADO

45 - 60 minutos al tacto.

12 - 24 horas entre capas.

CURADO

Al terminar la aplicación de cada capa y habiendo fraguado el material al tacto (cambio de tono), rocíe con agua el producto tantas veces como sea necesario (2 a 3 veces), especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa pase una esponja suavemente en forma circular para eliminar las irregularidades.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

1.0 – 2.0 mm.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.5 mm.

RENDIMIENTO TEÓRICO

2.0 – 4.0 Kg. / m² según las condiciones de superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lavar con agua para eliminar residuos.

CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

En lugar seco sobre tarima.

CUIDADOS ESPECIALES

No preparar material que no pueda aplicar en los siguientes 30 minutos.

No agregar más agua de la especificada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar en superficies lisas o sobre otros recubrimientos que formen película.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Saco 30 Kg.
Cubeta 10 Kg

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Saco 30 Kg
Cubeta 10 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**