

IMPER TOP "A" REFORZADO

Impermeabilizante asfáltico reforzado base agua.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Emulsión asfáltica de consistencia pastosa reforzada con fibras y rellenos minerales seleccionados que le imparten cualidades excepcionales para múltiples aplicaciones.

TIPO

Asfáltico base agua.

USOS RECOMENDADOS

Impermeabilizante para techos, muros, losas de concreto, aún con humedad. Para recubrir y proteger ductos con aislamiento térmico y adhesivo de placas termo aislante en cuartos de refrigeración. Como eliminador de ruidos y protector anticorrosivo de techos de lámina. Como relleno asfáltico para corregir ligeros desniveles o baches.

COLORES

Café oscuro como presentación.

ACABADO

Negro Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

53.54 - 59.65 ASTM D 1644

VISCOSIDAD

Para este producto se mide la consistencia por medio de la penetración, debido a que tiene viscosidades arriba de 120000 cps.

DENSIDAD (g/ml)

1.050 - 1.150 ASTM D 1475

PENETRACIÓN

320 - 370 1/10 mm. ASTM D 217

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Se adhiere firmemente a superficies de diversas texturas, secas o húmedas, tiene alta resistencia al intemperismo, no es inflamable y seca rápidamente.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene solventes. Contiene fibras naturales, 100 % Biodegradables, por lo que no genera residuo peligroso.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más limpias posibles y con pendientes adecuadas.

Resanar previamente grietas y fisuras con **Top Cemento Plástico** de **Comex** así como dar tratamiento a puntos críticos.

Aplicar previamente en la superficie **Top Primario A** de **Comex**.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usarse.

DILUCIÓN

Este producto no se recomienda diluir.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Después de preparar la superficie y aplicar **Top Primario A** de **Comex** como imprimador:

Aplicar sin diluir la primera capa de **Imper Top A Reforzado** de **Comex** por medio de un cepillo de raíz, jalador de hule o espátula y sin dejar secar, asiente sobre la superficie la membrana de refuerzo **Inter Top**

Al día siguiente sin diluir una segunda capa de **Imper Top A Reforzado** de **Comex**.

Después de 6 días, proteja el sistema impermeable de los rayos solares aplicando **Protecto Top**.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplicar solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10° C y 30° C. Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite su congelación.

APLICACIÓN

Cepillo de raíz.

Jalador de hule.

Espátula.

TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% de humedad relativa: 24 hrs. entre capa y capa, y para aplicación de acabado reflectivo 6 días.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

1 mm. (39.37 milésimas de pulgada).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.595 mm. (23.42 milésimas de pulgada).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cada una de las capas impermeabilizantes, deberá formarse con 1 litro por m².

IMPER TOP “A” REFORZADO



Impermeabilizante asfáltico reforzado base agua.

CARTA TÉCNICA

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave el cepillo, la espátula y otros utensilios con agua y jabón inmediatamente después de usarlos, el equipo de aplicación debe limpiarse finalmente con un solvente para ayudar a prevenir la corrosión y se recomienda dejar remojando en agua el cepillo de raíz.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No es inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado 5° C a 35° C bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con la piel y los ojos.

Consultar Hoja de Seguridad.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se recomienda dar tratamiento a la superficie, donde existan puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc.

Se recomienda limpiar la superficie antes de la aplicación del impermeabilizante.

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre los 10° C y 30° C. Evite aplicar en las últimas horas del día, cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite su congelación.

Se recomienda una vez aplicado el impermeabilizante, proteger con un acabado reflectivo después de 6 días como es el **Protecto Top** o el **Top Asfaltum** de **Comex**.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 4 L
Cubeta 19 L
Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 4.16 Kg.
19 L 19.76 Kg.
200 L 208 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa AGA S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**