

IMPERCOMEX® PREFABRICADO 3.5 MM FV GRANULADO SBS



Membrana impermeable prefabricada a base de asfaltos modificados

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Membrana impermeable prefabricada a base de asfaltos modificados con elastómeros SBS (estireno, butadieno, estireno), reforzada con fibra de vidrio y acabado granular (gravilla cerámica).

Se aplica con soplete de gas butano.

USOS RECOMENDADOS

Para la impermeabilización de losas monolíticas con pendiente.

Para todo tipo de losas de concreto monolíticas, bóvedas y superficies irregulares.

Para aplicarse sobre superficies con pendientes, superficies verticales o substratos en curva.

Como mantenimiento sobre impermeabilizaciones deterioradas.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

COMPUESTOS VOLÁTILES ORGÁNICOS

0 gr/L SCAQMD 113

RESISTENCIA A LA TENSION

Longitudinal	65 Lb/ pulg.	ASTM D 2370
Transversal	45 lb. /pulg.	ASTM D 2370

ELONGACION

Longitudinal	6 %	ASTM D 2370
Transversal	6 %	ASTM D 2370

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Impermeabilizante prefabricado en forma de rollo elaborado a base de asfalto y modificado con polímero de estireno-butadieno- estireno. Y con membrana de refuerzo de fibra de vidrio.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No genera vapores al medio ambiente

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a impermeabilizar deberá de estar limpia, libre de polvo, grasa y materiales extraños. Las bases de tinaco, tubería, equipo especial de ventilación, domos, pretilas, chimeneas etc., deberán tener un chaflán de 10 x 10 cm.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, residuos de mezcla y lo mas lisa posible.

Las bases de tinaco, tubería, equipos de ventilación, domos, pretilas, chimeneas, etc., deberán tener un chaflán de concreto de 10 x 10 centímetros.

La superficie deberá estar previamente imprimada con TOP PRIMARIO S. En los casos en que la imprimación sea reciente, esta debe dejarse secar un mínimo de 4 horas.

Aplique Impercomex® Prefabricado 3.5 MM FV GRANULADO SBS por medio de un soplete de gas butano. Caliente la zona central del rollo, el sustrato y posteriormente los traslapes, realizando para ello un movimiento de péndulo hasta que se aprecie la fusión del material (se abrillanta).

Asegúrese de que la aplicación se inicie desde la parte más baja de la losa, en forma perpendicular a la dirección de la pendiente con el fin de facilitar el flujo del agua.

El traslape longitudinal entre rollos debe ser de 10 centímetros y el traslape al termino de cada lienzo (transversal) de un mínimo de 15 centímetros.

Proteja el sistema impermeable contra los efectos de los rayos solares y la intemperie aplicando Protecto Top UV o coloque el material pétreo de su elección.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Soplete de gas butano

PRECAUCIONES AL APLICAR

Al aplicar se deberá tener equipo de seguridad como guantes, botas de suela de hule y extintor de fuego. Desenrollar totalmente la manguera del soplete para facilitar la aplicación. Al dejar de trabajar apague el soplete y cierre el conducto de gas.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cubre 8.85 m2 por rollo.

RECOMENDACIONES

Este producto no se recomienda aplicar bajo las siguientes circunstancias: sobre superficies encharcadas, saturadas de agua, en techos y azoteas con problemas estructurales o con mala nivelación.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

La limpieza del equipo con cualquier tipo de solvente

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bajo techo colocándolo verticalmente en una sola estiba.

IMPERCOMEX® PREFABRICADO 3.5 MM FV GRANULADO SBS



Membrana impermeable prefabricada a base de asfaltos modificados

CARTA TÉCNICA

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

- Al aplicar se deberá tener equipo de seguridad como guantes, botas se suela de hule y extintor de fuego.
- Desenrollar totalmente la manguera del soplete para facilitar la aplicación.
- Este material no es tóxico, ni ataca la piel, sin embargo cuando trabaje por varias horas se recomienda utilizar guantes para evitar irritaciones.
- Para evitar asfixia, no permita que los niños jueguen con esta bolsa.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**

PRECAUCIONES

Tomar las precauciones del uso de flama, sobretodo cuidar que esta no haga contacto con el gas y los ductos que lo lleven

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Aplicarse en superficies completamente secas y por personal capacitado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Rollo de 1 x 10 metros.

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Peso por rollo 43 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.