

TOP PRIMARIO “S”

Primario asfáltico base solvente.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto de baja viscosidad, compuesto de asfaltos refinados, dispersos en solventes especiales de rápida evaporación.

TIPO

Asfáltico base solvente.

USOS RECOMENDADOS

Para sellar el poro en las superficies de concreto, mortero, tabique, etc. así como para mejorar la adherencia de la capa asfáltica posterior. Para regenerar capas asfálticas impermeables ya existentes, cuando se aplica una nueva capa impermeable sin retirar la anterior. Fija partículas sueltas en la superficie. Par aplicar en fisuras y grietas antes de ser resanadas con TOP CEMENTO PLASTICO, y para mejorar la adherencia de este. Para sellar elementos de cimentación como trabes, dalas, muros, etc.

COLORES

Negro.

ACABADO

Negro semibrillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

35- 41 ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

32- 38 Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

Muy similar al agua.

DENSIDAD (g/ml)

0.890 - 0.900 ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Da total adherencia a superficies secas.
Sella el poro de la superficie a impermeabilizar.
Aumenta la eficiencia impermeabilizadora de la capa asfáltica posterior.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Contiene solventes tóxicos.
Evitar derrames en drenajes municipales, alcantarillas, etc.
Consultar Hoja de Seguridad del producto.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar seca, libre de polvo o grasas y retirando cualquier elemento suelto o mal adherido y libre de humedad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Se recomienda mezclar bien antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplice TOP PRIMARIO S sin diluir en toda la superficie, por medio de brocha, cepillo de raíz o equipo mecánico. Deje secar durante 4 horas como mínimo antes de aplicar el impermeabilizante.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha.
Cepillo de raíz.
Jalador de hule.
Equipo Mecánico.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas o flamas.
Contiene disolventes altamente tóxicos, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use este producto con ventilación adecuada, cierre bien el envase después de cada uso.
Consultar Hoja de Seguridad.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 4 horas antes de aplicar cualquier otro producto. A condiciones de ideales de 25° C, 50% de humedad relativa. Cualquier variación cambiara el tiempo de secado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad, rinde aproximadamente de 4 a 6 m² por L.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie los utensilios utilizados inmediatamente después de su uso con solvente.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto inflamable. Consultar Hoja de Seguridad.

TOP PRIMARIO “S”

Primario asfáltico base solvente.



CARTA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35° C bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Prohibida su venta a menores de edad. Consultar Hoja de Seguridad.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar en superficies húmedas.

El Top Primario “S” no es un impermeabilizante por si solo, requiere de la aplicación de algún impermeabilizante base solvente como segunda capa o acabado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 4 L
Cubeta 19 L
Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L	3.56	Kg.
19 L	16.91	Kg.
200 L	178.0	Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa AGA S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**